Tabella di compatibilità dei materiali costruttivi in base al tipo di fluido

		PIASTRE				GUARNIZIONI					ATTACCHI						
		AISI 304	AISI 316 L	254 SMO	Titanio	NBR (nitrile)	HNBR	EPDM	EPDM prx	FPM (vilon)	Zincati	Inox AISI 304	Inox AISI 316	Moplen	Saldati	Flangiati	A flangiare
ACQUE	Acqua	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Acqua glicolata	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Acqua demineralizzata	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Acqua termale			■	■			■	■	■				■			■
	Acqua di mare			■	■	■	■	■	■	■				■			■
	Acqua di piscina		■	■	■			■	■	■				■			■
	Acqua minerale	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			■
	Vapore 3 atm	■	■	■	■		■		■	■				■			■
OLII VARI	Olio idraulico (a base minerale)	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■
	Olio diatermico	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■
	Olio di tempra	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■
	Olio minerale	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■
	Olio sintetico	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■
	Olio di oliva	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■
	Olio di semi	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■
COMBUSTIBILI	Gasolio	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■			■
	Kerosene	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■			■
	Petrolio	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■			■
	Benzina Pura	■	■	■	■	■	■			■		■	■				■
	Nafta	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■			■
SOL. ACIDE	Acido solforico 20%, 60° C							■	■	■				■			■
	Acido cloridrico 10%, 30° C							■	■	■				■			■
	Acido acetico 100%, 80° C		■	■	■			■	■				■	■			■
	Acido cromico 10%, 40° C		■	■	■					■				■			■
ALIMENTARE	Latte	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			■
	Vino	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			■
	Succo di frutta	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			■
	Birra	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			■
	Whisky	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			■
	Aceto di vino	■	■	■	■			■	■			■	■	■			■
	Liquore	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			■
SOLUZIONI REFRIGERANTI	Acetone	■	■	■	■			■	■			■	■	■			■
	Etanolo (alcool etilico)	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Metanolo (alcool metilico)	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Propilene	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■
	Etilene	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■
	Glicole	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Glicole etilenico	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Glicole propilenico	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Compatibile □ Non raccomandato

La compatibilità, dei materiali riportati ha carattere indicativo, costituisce un'informazione generale e non è valida in tutte le condizioni di esercizio.

info@idroenergiaitalia.it

Idroenergiaitalia di Greco Anna Maria – via Carlo Mirabello 14 c/o Duemme Srl, 00195 Roma
Tel. (+39) 320 7673895 | e-mail: info@idroenergiaitalia.it |
site: www.idroenergiaitalia.com - www.elettrovalvole.info
www.idroenergiaitalia.it - www.idroenergiaitalia.info - www.idroenergiaitalia.co.uk